

ORAFOL[®] 蛍光ライムイエローで昼も夜も抜群の視認性!!

オラライト VC612

フレキシブル
 蛍光ライムイエロー
 超・高輝度



歩道・ポラードへ設置



柔軟素材

細いパイプに追従!!

単層構造

— 空気層がなく端部処理が不要 —

- 割れにくい
- 加工が簡単
- 反射性能長持ち

現場でも簡単に加工できます



カッター、ハサミでカット、プロッターカットも可能

	構造図	試験結果 (端部処理なし/3日浸漬)
単層	<p>空気層なし</p>	<p>汚損なし</p> <p>空気層がないので割れない 汚れが進入しない</p> <p>反射性能を維持!!</p>
複層	<p>空気層あり</p>	<p>汚損あり</p> <p>空気層に汚れ侵入 汚損部分は反射しない</p> <p>反射性能が低下</p>



蛍光ライムイエローで昼も夜も抜群の視認性!!

オラライト VC612

フレキシブル
蛍光ライムイエロー
超・高輝度

■反射性能代表値 (カンデラ/ルクス/m²)

BS873 & ASTM D4956-01a規格による

観測角	0.2° (12')		0.33° (20')		0.5°		1.0°	
入射角 (°)	5	30	5	30	5	30	5	30
蛍光ライムイエロー	420	200	200	100	65	33	15	8

■色度座標値 (昼間)

色	1		2		3		4		Y値の限界 (Y%)
	x	y	x	y	x	y	x	y	
蛍光ライムイエロー	0.387	0.610	0.369	0.546	0.428	0.496	0.460	0.540	60.0以上

■耐候性

約3～5年

■その他物性

- (1) シート厚み：400～450ミクロン (粘着剤と剥離紙を除く)
- (2) 粘着剤：アクリル系、ステンレスやスチール貼付条件で24時間後、平均15N/25mm幅の粘着力保有
- (3) 推奨使用温度：-40℃から+80℃ (アルミ粘着条件)

■価格

製品名	製品コード	サイズ	設計価格 (税抜)
 LY=蛍光ライムイエロー	VC612-50-10M-LY	W50mm×10M	¥13,450-
	VC612-100-10M-LY	W100mm×10M	¥26,900-
	VC612-100-370-LY	W100mm×370mm	¥1,150-
	VC612-100-450-LY	W100mm×450mm	¥1,400-

※上記以外のサイズも対応可能です。別途お問い合わせください。

製造元

 エヌティーダブリュー株式会社

<http://www.ntw-wave.co.jp>

mail: anzen@ntw-wave.co.jp

本社 〒277-0075 千葉県柏市南柏中央10-5
TEL.04-7176-3781 FAX.04-7176-3906

大阪 〒540-0037 大阪市中央区内平野町1-3-12
営業所 ajディナスティ大手前ビル203号
TEL.06-6131-8065 FAX.06-6232-8815

販売窓口

